

41 015 / 17 DEC 1986

UDC. 621.3.032 : 669.14



STANDAR INDUSTRI INDONESIA

SII 07-07 24-1983

BAJA BULB FLAT CANAI PANAS LAMBUNG KAPAL

SII. 0878 - 83

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

BAJA "BULB FLAT" CANAI PANAS LAMBUNG KAPAL

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi syarat mutu, kode pesanan, cara uji, syarat lulus uji dan syarat penandaan baja bulb flat canai panas untuk lambung kapal.

2. SYARAT MUTU


2.1. Tampak luar

Tampak luar sesuai dengan SII. 0876—83, *Baja Canai Panas Untuk Konstruksi Umum*.

Batang baja permukaannya harus tampak rata dan bebas dari cacat-cacat seperti : retak-retak, cerna-cerna, berlapis-lapis dan cacat-cacat lainnya yang merugikan pada penggunaan akhir.

2.2. Penampang melintang

Bentuk dan ukuran penampang melintang, luas penampang, berat per meter dan nilai statis menurut sumbu lentur tampak pada Gambar 1 dan Tabel I.



Keterangan :

b : lebar kaki
c : tinggi bulb
s : tebal kaki
r : jari-jari

Gambar 1
Penampang Melintang

Tabel I.

Satuan : mm

Symbol HP	Ukuran mm.				Penam- pang me- lintang	Berat	Luas permu- kaan	Jarak sumbu	Nilai statis sumbu lentur	
									8,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60 x	4	60	4	13	3,5	3,58	2,81	0,146	3,82	3,20
	5		5			4,18	3,28	0,148	3,70	14,4
	6		6			4,78	3,75	0,150	3,62	16,4
80 x	5	80	5	14	4	5,40	4,24	0,190	4,89	33,8
	6		6			6,20	4,87	0,192	4,78	39,0
	7		7			7,00	5,50	0,194	4,69	43,3

Tabel (lanjutan)

Satuan : mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100 x	6	6	15,3	4,5	7,74	6,08	0,234	5,98	76,1	12,7
	7	7			8,74	6,86	0,236	5,87	85,3	14,5
	8	8			9,74	7,65	0,238	5,78	94,3	16,3
120 x	6	6	17	5	9,31	7,31	0,276	7,20	133	18,4
	7	7			10,5	8,25	0,278	7,07	148	21,0
	8	8			11,7	9,19	0,280	6,96	164	23,6
140 x	7	7	19	5,5	12,6	9,74	0,320	8,31	241	29,0
	8	8			13,8	10,8	0,322	8,18	266	32,5
	9	9			15,2	11,9	0,324	8,07	291	36,0
160 x	7	7	22	6	14,6	11,4	0,365	9,66	373	38,6
	8	8			16,2	12,7	0,367	9,49	411	43,3
	9	9			17,8	14,0	0,369	9,36	448	47,9
180 x	8	8	25	7	18,9	14,8	0,411	10,9	609	55,9
	9	9			20,7	16,2	0,413	10,7	663	61,8
	10	10			22,5	17,6	0,415	10,6	717	67,8
	11	11			24,3	19,0	0,417	10,5	770	73,5
200 x	9	9	28	8	23,6	18,5	0,457	12,1	941	77,7
	10	10			25,6	20,1	0,459	11,9	1020	85,0
	11	11			27,6	21,7	0,461	11,8	1090	92,3
	12	12			29,6	23,2	0,463	11,7	1160	99,6
220 x	10	10	31	9	29,0	22,8	0,503	13,4	1400	105
	11	11			31,2	24,5	0,505	13,2	1500	113
	12	12			33,4	26,2	0,507	13,0	1590	122
240 x	10	10	34	10	32,4	25,4	0,547	14,7	1860	126
	11	11			34,9	27,4	0,549	14,6	2000	137
	12	12			37,3	29,3	0,551	14,4	2130	148
260 x	11	11	37	11	38,7	30,3	0,593	16,0	2610	162
	12	12			41,3	32,4	0,595	15,8	2770	175
	13	13			43,9	34,5	0,597	15,6	2940	188
280 x	11	11	40	12	42,6	33,5	0,637	17,4	3330	191
	12	12			45,5	35,7	0,639	17,2	3550	206
	13	13			48,3	37,9	0,641	17,0	3760	221
300 x	11	11	43	13	46,7	36,7	0,681	18,9	4190	222
	12	12			49,7	39,0	0,683	18,7	4460	239
	13	13			52,8	41,5	0,685	18,5	4720	256
	14	14			55,8	43,8	0,687	18,3	4980	273

Tabel (lanjutan)

Satuan : mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
320 x	12	320	12	46	14	54,2	42,5	0,728	20,1	5530	274
	13		13			57,4	45,0	0,730	19,9	5850	294
	14		14			60,7	47,6	0,732	19,7	6170	313
	15		15			63,9	50,1	0,734	19,5	6480	332
340 x	12	340	12	49	15	58,8	46,1	0,772	21,5	6760	313
	13		13			62,2	48,8	0,774	21,3	7160	335
	14		14			65,5	51,5	0,776	21,1	7540	357
	15		15			68,9	54,0	0,778	20,9	7920	379
370 x	13	370	13	53,5	16,5	69,6	54,6	0,840	23,5	9470	402
	14		14			73,3	57,5	0,842	23,2	9980	428
	15		15			77,0	60,5	0,844	23,0	10490	455
	16		16			80,7	63,4	0,846	22,8	10980	478
400 x	14	400	14	58	18	81,4	63,9	0,908	25,5	12930	507
	15		15			85,4	67,0	0,910	25,2	13580	537
	16		16			89,4	70,2	0,912	25,0	14220	568
	17		17			93,4	73,3	0,914	24,7	14580	598
430 x	15	430	15	62,5	19,5	94,1	73,9	0,976	27,4	17260	628
	17		17			103	80,6	0,980	26,9	18860	700
	19		19			111	87,4	0,984	26,5	20420	770
	21		21			120	94,1	0,988	26,1	21950	839

- 1) Untuk Variasi yang diizinkan lihat Tabel II
- 2) $F = b.s + 0,2887 C^2 + 1,5774 C.r - 0,2146 r^2$
- 3) $U = 2(b + s) + 1,5774 C - 0,6442 r$
- 4) J = momen inersia
W = section modulus

Penampang melintang, berat, luas permukaan dan nilai statis telah dihitung dari daftar dimensi dalam Tabel.

2.3. Toleransi lebar kaki

Satuan : mm

Dimensi	Variasi yang diizinkan		Ketebalan	Variasi ketajaman sudut yang diizinkan untuk sudut E dan S
	b	s		
60 x 4 s/d 100 x 8	+2,0 -1,0	+0,8 -0,2	4 s/d 9	1,5
120 x 6 s/d 180 x 11	+3,0 -1,5	+0,8 -0,2	10 s/d 13	2,5
200 x 9 s/d 300 x 14	+4,5 -2,2	+1,2 -0,3	14 s/d 18	3,5
320 x 12 s/d 430 x 21	+6 -3	+1,6 -0,4	9 ke atas	4

2.4. Toleransi tebal kaki, s.

Satuan : mm


Lebar Kaki (b)	Tebal Kaki (S)	Toleransi
$b < 130$	$S < 6,3$	$\pm 0,6$
	$6,3 \leq S < 10$	$\pm 0,7$
	$10 \leq S < 16$	$\pm 0,8$
	$S \geq 16$	$\pm 1,0$
$b \geq 130$	$S < 6,3$	$\pm 0,7$
	$6,3 \leq S < 10$	$\pm 0,8$
	$10 \leq s < 16$	$\pm 1,0$
	$16 \leq s < 25$	$\pm 1,2$
	$s \geq 25$	$\pm 1,5$

2.5. Kesikuan

Bentuk kesikuan dan toleransi penyimpangannya 'k' tertera pada Tabel II

Tabel II

Satuan : mm


Lebar Kaki 'a'	Toleransi 'k'	Keterangan
$a = 10$ $a \geq 100$	1,0 1,5	Gambar 

2.6. Kelurusan

Kelurusan batang baja dan toleransi penyimpangan 'q' tertera pada Tabel III

Tabel III

Satuan : mm

Lebar Kaki 'b'	Toleransi 'q'	Keterangan
$60 \leq b < 150 \text{ mm}$ $150 \leq b < 430 \text{ mm}$	$q = 0,0040 \text{ l l}$ $q = 0,0025 \text{ l l}$	

2.7. Panjang

Panjang dan toleransi minimum kelebihan panjang tertera pada Tabel IV.. Atas persetujuan pemesan dan pembuat dapat dibuat panjang dan toleransi lain.

Tabel IV

Satuan : mm

Uraian	Panjang		Detail panjang untuk Pemesan
	Rentang	Variasi yang diizinkan	
Panjang yang dibuat	3000 s/d 12.000	antara 300 dan 12.000	tidak ada
Fixed length	s/d 12.000	± 100	Dibutuh Fixed length,
Exact length	s/d 12.000	antara ± 100 dan ± 5 dianjurkan yang berikut ini $\pm 50, \pm 25, \pm 10,$ ± 5	dibutuhkan Exact length dan dibutuhkan variasi yang diizinkan.

2.8. Berat

Berat yang tercantum pada Tabel I didasarkan pada kerapatan massa (density) baja $7,85 \text{ kg/dm}^3$, Toleransi berat yang diperkenankan tertera pada Tabel V. Yang dimaksud dengan toleransi berat adalah selisih antara berat sebenarnya dikurangi berat seperti pada Tabel I dibagi dengan berat seperti pada Tabel I dikalikan seratus persen.

Tabel V

Satuan : mm

Tebal kaki 's' Nominal	Toleransi berat	
	5 = ton	5 ton
$s < 4 \text{ mm}$	$\pm 8 \%$	$\pm 10 \%$
$4 = s < 6 \text{ mm}$	$\pm 5 \%$	$\pm 6,6 \%$
$6 = s < 28 \text{ mm}$	$\pm 4 \%$	$\pm 5,3 \%$

2.9. Bahan

Bahan yang digunakan adalah sesuai dengan SII. 0876-83 *Baja Canai panas untuk Konstruksi Umum*.

3. KODE PESANAN

Untuk keperluan pemesanan digunakan kode pesanan, sebagai contoh :

BF 200 x 10 x 6000 — BJ 41

yang berarti baja blub flat dengan lebar kaki 200 mm, tebal kaki 10 mm panjang 6000 mm dibuat dari baja 41 sesuai dengan standar yang berlaku.

4. CARA UJI

Sesuai dengan SII. 0876-83, *Baja Canai Panas untuk Konstruksi Umum*.


4.1. Pengambilan contoh uji

4.1.1. Contoh uji komposisi kimia

- Analisa ledel. Contoh uji yang berasal dari ledel diambil pada saat separuh isinya selesai dituang.
- Analisa produk. Contoh uji yang diambil dari produk jadi diambil dari bagian yang bebas dari kotoran seperti : karet, logam pelapis, terak (scale), cat dan tidak dari bagian yang mengalami proses pengurangan karbon (dekarburisasi),
Pengambilan dilakukan dengan membor dibagian tengah batang tegak dengan bor yang berdiameter tidak boleh kurang dari 12 mm.

4.1.2. Contoh uji sifat mekanik

Contoh uji pengujian sifat mekanik hanya diambil dari produk jadi yang letak pengambilannya seperti pada Gambar 2 dan tidak boleh dipotong dengan cara panas.



Gambar 2

4.2. Jumlah Contoh Uji

4.2.1. Contoh uji komposisi kimia.

- Contoh uji yang berasal dari ledel diambil satu contoh setiap penuangan dari dapur atau dapur-dapur pelebur.
- Contoh uji dari produk jadi diambil satu contoh uji untuk setiap kelompok yang beratnya 5 ton atau kurang. Untuk kelompok yang beratnya lebih dari 5 ton maka setiap kelipatan 5 ton diambil satu contoh uji.

4.2.2. Contoh uji sifat mekanik

- Setiap kelompok dengan satu ukuran yang berasal dari satu hit (heat) 10 ton atau kurang diambil satu contoh uji.
- Contoh uji yang berasal dari kelompok dalam persediaan diambil satu buah untuk kelompok yang beratnya 5 ton atau kurang. Bila kelompok dengan berat lebih dari 5 ton maka setiap kelipatan 5 ton diambil satu contoh uji.

4.3. Prosedur

- 4.3.1. Pengujian yang meliputi seluruh butir 2 dilakukan oleh badan penguji yang syah.
- 4.3.2. Pengujian yang meliputi seluruh butir 2 dilakukan dengan standar cara pengujian yang berlaku.
- 4.3.3. Contoh uji tidak boleh mengalami proses perlakuan panas sedangkan untuk contoh uji tarik dan contoh uji tekuk tidak boleh dibersihkan kulit canainya.

4.4. Laporan Hasil Uji

Atas permintaan pemesan atau atas persetujuan pemesan dan pembuat setiap kelompok atau kemasan yang memenuhi syarat-syarat mutu dan lulus uji harus dapat menunjukkan Laporan Hasil Uji dari Badan Penguji yang syah.

5. SYARAT LULUS UJI

- 5.1. Kelompok dinyatakan lulus uji bilamana memenuhi seluruh ketentuan butir 2.
- 5.2. Apabila salah satu ketentuan butir 2 tidak dipenuhi maka dapat dilakukan uji ulang dengan jumlah contoh uji sebanyak dua kali dari jumlah contoh uji pertama.
- 5.3. Apabila hasil kedua uji ulang tersebut memenuhi seluruh ketentuan butir 2 maka kelompok dinyatakan lulus uji dan apabila tidak memenuhi seluruh ketentuan butir 2 kelompok dinyatakan tidak lulus uji.

6. SYARAT PENANDAAN

Setiap kelompok atau kemasan yang memenuhi syarat-syarat mutu harus diberi tanda :

SII. No.

Pabrik Pembuat

Ukuran

Macam Baja

Nomor hit

